

产品概述

i GH-07 是一款水分离胺加成物。它与改性或未改性标准液体树脂、液体树脂乳液和固体树脂分散体一起使用。

性能指标

项目	指标
粘度@ 23 ° C	18000-28000mPa.s
加纳德色度	≤ 6
固含量	55% m/m
溶剂	水
氢当量	230g/Eq
胺值	170-200 mg KOH/g

使用方法

GH-07 用于水性防腐底漆、地坪、环氧改性混凝土和浆液等系统配方。当与固体环氧分散体，如EP 326共同使用，GH-07 表现出优异的固化速度、与金属基材良好的附着力，良好的抗腐蚀性和优异的防水污性。

由GH-07 制备的系统由于具有收缩率低的特性，因而它适合用于一些较厚的系统，如：自流平地坪、改性混凝土和浆液。

产品应用

水性防腐底漆、地坪、环氧改性混凝土和浆液等

产品特点

- (1) 固化速度快；
- (2) 与金属基材良好的附着力；
- (3) 良好的抗腐蚀性和优异的防水污性。