

产品描述

本品固含量50-52%的纯水性环氧固化剂,不含任何有机溶剂, 环保无害, 无刺激性气味, 通用性好, 可使用时间适中, 固化速度快, 柔韧性好, 收缩率低, 渗透性好, 与混凝土金属等材料粘结性好, 主要的应用各种水性环氧地坪及金属防腐涂料底涂、中涂、水性油墨、聚合物混凝土等等产品固化。

产品典型参数:

性能项目	
外观	淡黄或深黄色透明液体
粘度@25 ° C[Pa.s]	3500±1000
胺值[mgKOH/g]	120-190
比重(25°C)	1.05-1.06

应用领域

- 各种水性环氧地坪及金属防腐涂料底涂、中涂、水性油墨、聚合物混凝土等等产品固化。

配比用量

【水性底涂方案】 【(GH-115水性固化剂：去离子纯水0.5份)：128树脂】：去离子纯水=1-1.5:0.5：1：1-1.5

操作注意事项：

1. 必须先将1.5份GH-115固化剂与0.5份纯水混合均匀, 搅拌时间控制在3-5分钟
2. 再加入1份128树脂充分搅拌均匀, 注意搅拌时间控制在3-5分钟
3. 再加入1-1.5份去离子纯水搅拌均匀, 即可使用。注意搅拌时间控制在3-5分

【水性中涂方案】 【(GH-115水性固化剂：去离子水)：粉：128环氧树脂】：纯水：石英砂= 【(1-1.5:0.5)：3-4：1】：1：3-4

操作注意事项：

- 1、必须先将1.5份GH-115固化剂与0.5份纯水混合均匀, 搅拌时间控制在3-5分钟
- 2、再加入2-3粉料建议400-600目重钙粉/滑石粉/硅微粉
3. 再加入1份128环氧树脂搅拌3分钟, 再加入一份纯水
- 4、再加入砂3-4份砂搅拌3-5分钟, 即可使用。

水性产品有明水的地方或温度低于6°C或湿度大于80%或通风不良的情况下, 有冰冻或霜冻/大雾等天气, 禁止施工。

可使用时间 与环氧树脂 20g 与去离子水混和总量 60 克 **固化特点** 30°C标准参考配方0.2毫米厚度, 表干3小时, 完全固化15-16小时, 25°C标准参考配方0.2毫米厚度, 表干4小时, 完全固化20-24小时

储存有效期

室温原桶包装密封条件下, 保存期至少 24 个月。

以上提供资料均由我司技术部门试验得来, 仅作为介绍和使用建议, 我司无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见均出自诚意但不作保证, 本公司不作法律担保及不负任何责任。用户对我公司供应的产品有责任进行试验, 以验证是否适合自己的工艺条件和用途。