

产品概述

GH-106 是一种胺类改性自乳化型环氧固化剂，其具极强的亲水基团及优异的亲油性，能很好的乳化双酚A 型环氧树脂，且乳化后可以添加1-3 倍水稀释不破乳，完全固化成膜后机械强度优异。

产品典型参数：

性能项目	
颜色	黄色透明
外观	液体
活泼氢当量，wt[H]	260
粘度+25 ° C，[mPa · s]	10000 ± 5000
固含量，[%]	55 ± 2
密度，[g/cm ³]	1.00 ± 0.05
胺值，[mg(KOH/g)]	200 ± 30
百克树脂推荐量，[phr]	130-150

典型用途

- 适用于无溶剂环保水性环氧涂料
- 适用于水利工程和建筑修补防水
- 适用于水性环氧管道防腐领域
- 适用于水性环氧彩砂地坪领域

性能优势

- (1) 完全固化成膜后机械强度优异；
- (2) 漆膜光泽度高，强度优异；
- (3) 施工工具易清洗且安全性高；
- (4) 具有一定的耐水、耐盐雾、耐一定的酸碱腐蚀。

以上提供资料均由我司技术部门试验得来，仅作为介绍和使用建议，我司无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见均出自诚意但不作保证，本公司不作法律担保及不负任何责任。用户对我公司供应的产品有责任进行试验，以验证是否适合自己的工艺条件和用途。

产品性能

施工数据（温度+23°C 和 50%相对湿度）	
混合配比	100 : 130
可使用时间+23 ° C	45-60分钟
施工温度范围	+5 ° C- +35 ° C
固化时间+23 ° C , 50%R.H. - 表干时间	大约6-8小时

最终性能		测试方法
邵氏硬度D	78-85	GB/T2411-2008

包装

200kg/桶铁桶包装

运输与存储

运输过程应防雨、防晒、防潮；

在阴凉干燥条件下贮存，远离火源、强酸、强碱以及强氧化剂；

原包装不开封，在5 ~35 的阴凉、干燥环境下可保存12个月。

以上提供资料均由我司技术部门试验得来，仅作为介绍和使用建议，我司无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见均出自诚意但不作保证，本公司不作法律担保及不负任何责任。用户对我公司供应的产品有责任进行试验，以验证是否适合自己的工艺条件和用途。