

产品概述



水性环氧固化剂PN-528是一种非离子潜伏型水性环氧固化剂,可中温固化环氧树脂。固化后漆膜光泽高,硬度高,对基面附着力好,应用于高性能要求的水性环氧烤漆。

性能指标

项目	指标
外观	黄色透明液体
颜色Gardner	≤5
粘度25 °C mPa.S	200 ± 50
固含量 %	50
活性氢当量, 计算值	450
可使用时间 23 °C	60d
漆膜干燥, 表干时间	10min
铅笔硬度, 2d/7d	2H/4H
附着力, 级	0 级

产品优势

可在120°C以上固化,稳定性好,对金属表面具有良好的附着力;
耐温性好,完全固化后,硬度高、收缩小、机械性能好,耐水及耐化学品性能优良。

产品应用

水性金属烤漆

包装与贮存

保存时间 : 室温保存 12 个月, 远离高温高湿区域储存。

包装 : 采用 20KG 和 200KG 桶包装