

产品概述

i EP-325 为内乳化型水性环氧树脂，固化速度适中，与水性固化剂配合使用，通用性好，固化物保持较好的硬度及韧性。具有优异的成膜性、良好的附着力、表干时间快、耐酸碱、耐化学品性、耐水性、抗腐蚀性等特性，0 以上为流动性液体，抗冷热循环性好，储存稳定性好，不会有水析出。主要应用于水性金属防腐涂料、水性地坪涂料、水性胶粘剂、水性环氧砂浆，碳纤预浸料等。

性能指标

检测项目	技术指标	特性
外观	乳白色粘稠液体	非离子型，渗透性好，光泽度好，耐磨，强度高
含固量%	50	
粘度 (cps)	1500-2000	
PH值	7- 8	
比重g/cm3	1.05－1.08	
环氧值	0.25	

水性地坪专用固化剂

型号	产品外观	粘度 (cps)	固含%	使用时间 (分钟)	表干时间 (小时)	特性	用途
GH- 105	淡黄至黄色透明液体	8000-10000	45	120	4-6	水溶型，环保，不收缩，附着力好，柔性好，耐盐雾耐酸碱	各种颜色水性环氧涂料
GH- 03	淡黄至黄色透明液体	1200-1500	80	120	6-8		
GH- 09	淡黄至黄色透明液体	10000-12000	90	120	6-8		

使用说明

EP-325 可搭配水性地坪专用固化剂制作高性价比水性地坪底涂、中涂、面涂。

EP-325 水性环氧树脂与水性固化剂 GH105 的参考用量为 1:1。（即每 100 份 EP-325 搭配 100 份固化剂。）本品适用置于通风阴凉干燥处，避免直接与强酸强碱或氧化物接触。

本品为纯水性环保产品，不含化学溶剂。

包装、运输和储存

本品采用 20KG 或者 200L 蓝色塑料桶包装，也可根据客户要求分装。本品不燃、无毒，非危险品，按常规运输。