

水性环氧固化剂 PN-529

水性环氧固化剂PN-529是一种非离子潜伏型水性环氧固化剂, 可中温固化环氧树脂。固化后漆膜光泽高, 硬度高, 对基面附着力好, 应用于高性能要求的水性环氧烤漆。

性能优势

可在120℃以上固化, 稳定性好, 对金属表面具有良好的附着力。

耐高温性好, 完全固化后, 硬度高、收缩小、机械性能好, 耐水及耐化学品性能优良。

应用领域

水性金属烤漆

技术参数

外观	黄色透明液体
颜色Gardner	≤5
粘度25 °C mPa. S	200 ±50
固含量 %	50
活性氢当量, 计算值	400
可使用时间 23 °C	60d
漆膜干燥, 表干时间	10min
铅笔硬度, 2d/7d	2H/4H
附着力, 级	0 级

保存时间

室温保存 12 个月。远离高温高湿区域储存。

包装

采用 20KG 和 200KG 桶包装